




ACEITE PARA HORMIGÓN

Incrementa la resistencia a las manchas de morteros y baldosas sin esmaltar

610 Incoloro satinado



Descripción del producto:

Aceite de impregnación, satinado e incoloro que combina de manera única las ventajas de los aceites y ceras naturales en un solo producto.

No forma película en la superficie, sino que penetra en el interior.

A través de la impregnación con Aceite para Hormigón Osmo, la superficie microporosa se vuelve repelente al agua y la suciedad, así como resistente a las manchas. El polvo resultante de la solera y las superficies de mortero se reduce considerablemente.

Uso recomendado:

Aceite para Hormigón Osmo es adecuado para la impregnación clara de casi todos los tipos de mortero, como hormigón en bruto, piedra artificial, solera y piedra natural microporosa, tanto con la superficie pulida, lijada o rota, así como para baldosas sin esmaltar.

Es idóneo en aplicaciones como panelado de pared y suelos en cocinas y baños, así como para tableros de mesa, alféizares de ventanas y encimeras de cocina.

Ingredientes:

Basado en aceites vegetales naturales (aceites de girasol, soja y cardo), ceras, parafina, agentes desecantes y aditivos hidro-repelentes. Esencia de trementina mineral desaromatizada (sin benceno). Valor límite de COV de la UE para este producto: no regulado. Declaración detallada de ingredientes disponibles bajo solicitud.

Datos técnicos:

Viscosidad: 130 - 170 mPas

Olor: débil / suave, inodoro una vez seco.

Punto de inflamabilidad: > 60 °C, acc. DIN EN ISO 2719

Valor de pH: no requerido

Almacenamiento:

5 años y más si se almacena en la lata original perfectamente cerrada. Si queda muy espeso a causa de frío intenso, almacenar a temperatura ambiente durante 24 horas antes de usar.

Preparación de la superficie:

La superficie debe ser absorbente, y estar limpia, seca y sin escarcha. Aceite para Hormigón Osmo está listo para usar; no diluir. Remover bien.

Los niveles de impregnación varían mucho dependiendo de las condiciones del soporte y la superficie. Por lo tanto, realice siempre una aplicación de prueba previa.

El rendimiento del producto varía mucho dependiendo de las tasas de absorción del soporte. La piedra muy densa y pulida absorbe significativamente menos aceite que la cantidad indicada, mientras que el hormigón poroso y la piedra split absorben significativamente más aceite que la cantidad de aplicación indicada.

Sistema de aplicación:

Aplique una capa fina y bien extendida con la Brocha Osmo, o el Vellón de Aplicación Osmo (con soporte manual) o el Rodillo de Microfibra Osmo. Elimine cualquier exceso de producto (encharcado o solapamiento) con un pad o un paño sin pelusa. Para áreas más grandes, elimine el exceso de aceite con una espátula de goma y pule con una máquina pulidora con pad blanco).

Importante: el aceite líquido debe ser absorbido por la superficie. No debe quedar aceite en la superficie. Dejar secar durante 8-10 horas. Ventilar bien mientras se seca.

Aplique la segunda capa también muy finamente. Nuevamente, elimine cualquier exceso.

Tiempo de secado:

Aprox. 8-10 horas (en condiciones climáticas normales: 23 °C/50 % Humedad Relativa). Ventilar bien durante el secado.

Temperaturas más bajas y / o mayor humedad del aire pueden aumentar el tiempo de secado.

Limpieza de herramientas:

Con el Limpiador de Brochas y Disolvente Osmo (sin compuestos aromáticos).

Rendimiento:

El rendimiento del producto para 1 mano es de 50 m² / 1 l. Esto depende significativamente de la textura de la superficie. Toda la información está referida a superficies lisas. Otras superficies pueden implicar diferencias en el rendimiento.



ACEITE PARA HORMIGÓN



Nota:

Los aceites realzan el tono natural del sustrato (efecto mojado permanente). La impregnación puede influir en la resistencia al deslizamiento de las superficies originales.

¡Las piedras o superficies blancas o de color muy claro puede amarillear ligeramente como resultado del tratamiento con aceite!

Las superficies no absorbentes, como vidrio, azulejos o cerámica, no se pueden tratar (impregnar).

Los sustratos sensibles a los solventes (por ejemplo, plásticos como el plexiglás) deben protegerse.

La falta de ventilación provoca retrasos en el secado.

Consejos de prudencia:

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

Atención: Limpiar los trapos usados inmediatamente después de su uso o conservarlos en un recipiente hermético (peligro de inflamación). Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Desechado:

Deseche los restos de producto y los envases totalmente vacíos según la normativa local (Código Europeo Residuos 08 01 12). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.

Gama de color:

610 Incoloro satinado

Tamaños de lata:

0'75 L; 2'50 L

Mantenimiento

Limpiar regularmente el suelo con nuestro Jabón Fluido Osmo Concentrado, disuelto en agua. Este jabón, elaborado a base de aceites vegetales, devolverá las ceras a la superficie del suelo.

Evite totalmente utilizar limpiadores universales agresivos.

En el hogar, es necesario tras algunos meses el mantenimiento con Cera Especial de Limpieza y Mantenimiento Osmo. De esta manera la capa de Aceite-cera se regenera y su suelo recupera esa pátina especial.

En zonas de alto tránsito (como restaurantes y tiendas), consulte a su distribuidor Osmo.

Renovación:

La protección superficial puede renovarse en cualquier momento sin necesidad de lijado. Al renovar superficies ya aceitadas, normalmente una capa sobre una superficie limpia es suficiente.

Si ha utilizado Cera de Limpieza y Mantenimiento en su cuidado, debe limpiarlo con nuestro Limpiador Intensivo Osmo, previamente al re-aceitado con Aceite para Hormigón Osmo.

Consejos de uso y aplicación:

- Para piedras sensibles al ácido como el mármol y la piedra caliza, evite el contacto prolongado con líquidos ácidos como jugo de frutas, vino, cola y vinagre. El contacto prolongado con sustancias ácidas puede quedar grabado en superficies sensibles al ácido.
- Es importante mantener las superficies bien tratadas, porque en las superficies desgastadas pueden penetrar líquidos como el agua y el aceite de oliva y potencialmente manchar las losetas.
- Puede realizarse el sellado previo de baldosas absorbentes antes del rejuntado. Recomendamos encarecidamente que primero se realice una prueba para garantizar que las lechadas de rejuntado de colores no manchen la loseta. Asegúrese de que las baldosas estén completamente secas antes de usar Aceite para Hormigón Osmo. Recomendamos encarecidamente dejar al menos 7 días para que las losetas recién colocadas liberen humedad de los adhesivos antes de sellarlas. Las superficies muy porosas requieren 2 capas finas de Aceite para Hormigón Osmo antes de aplicar la lechada de rejuntado. Después de la aplicación de Aceite para Hormigón Osmo, elimine todo el exceso de producto de la superficie y espere 24 horas para que cada capa se seque antes de aplicar la lechada.
- Después de que la lechada de rejuntado está completamente seca y dura, se puede sellar con una capa finamente aplicada de Aceite para Hormigón Osmo.

La información mencionada anteriormente se proporciona con nuestro mejor conocimiento, sin embargo, sin la menor responsabilidad.

Versión 01/20/ES